WUQIANG JINGRUI *FIBERGLASS PRODUCTS CO.,LTD*

ZHOUWO VILLAGE,WUQIANG COUNTY,HENGSHUI CITY,HEBEI,CHINA

Phone:86-18932698197 Tel:86-312-7535670

info@walibuilding.com http://www.walibuilding.com

NO.	(g/m 2)	Width (mm)	Yarn density (tex)		Mesh (mm)		Density (mesh/inch)		Gel content (%)	Breaking strength (N/ 50mm)		Texture
			Warp	Weft	Warp	Weft	Warp	Weft		Warp	Weft	
1	65 ± 3	1000-1250	32x2	204	5	5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	20 ± 2	500	800	Interwoven
2	80 ± 3	1000-1250	50x2	255	5	5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	800	100	Interwoven
3	125 ± 3	1000-1250	100x2	306	5	5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	1100	1300	Interwoven
4	145 ± 3	1000-1250	134x2	357	5	5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	1300	1500	Interwoven
5	160 ± 3	1000-1250	134x2	408	5	5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	1700	1700	Interwoven
6	80 ± 3	1000-1250	50x2	204	4	5	6 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	850	800	Interwoven
7	110 ± 3	1000-1250	100x2	255	4	5	6 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	1100	1000	Interwoven
8	145 ± 3	1000-1250	134x2	306	4	5	6 ± 0.5	5 ± 0.5	18 ± 2	1400	1300	Interwoven
9	80 ± 3	1000-1250	32x2	204	4	4	6 ± 0.5	6 ± 0.5	19 ± 2	550	850	Interwoven
10	120 ± 3	1000-1250	100x2	204	4	4	6 ± 0.5	6 ± 0.5	19 ± 2	1100	900	Interwoven
11	150 ± 3	1000-1250	134x2	255	4	4	6 ± 0.5	6 ± 0.5	18 ± 2	1400	1200	Interwoven
12	165 ± 3	1000-1250	134x2	306	4	4	6 ± 0.5	6 ± 0.5	18 ± 2	1400	1600	Interwoven
13	80 ± 3	1000-1250	50x2	306	5	6	5 ± 0.5	4 ± 0.5	18 ± 2	500	1000	Interwoven
14	120 ± 3	1000-1250	100x2	357	5	6	5 ± 0.5	4 ± 0.5	18 ± 2	1000	1200	Interwoven
15	110 ± 3	1000-1250	255x2	408	10	10	2.5	2.5	18 ± 2	1000	1200	Interwoven
16	125 ± 3	1000-1250	255x2	561	10	10	2.5	2.5	18 ± 2	1000	1400	Interwoven
17	145 ± 3	1000-1250	375x2	561	10	10	2.5	2.5	18 ± 2	1300	1500	Interwoven
18	50 ± 3	1000-1250	33x2	45	2.8	2.8	9 ± 0.5	9 ± 0.5	21 ± 2	500	450	Interwoven
19	60 ± 3	1000-1250	33x2	67	2.8	2.8	9 ± 0.5	9 ± 0.5	21 ± 2	500	500	Interwoven